

PRODUKTFAKTABLAD

JUPEX BETONGSKYDD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För dammbindning eller som grund före målning på cement eller putsade ytor.

PRODUKTEGENSKAPER

Kinesisk Träolja eller Tungoil, som är det huvudsakliga bindemedlet i **JUPEX BETONGSKYDD**, är den enda naturprodukt som kan jämföras med fabriksstillverkade bindemedel vad beträffar vatten- och alkalibeständighet.

Oljan utvinns genom pressning av nötterna från Tungträdet (*Aleuritis Fordii*) och har tack vare en kemisk reaktion torkegenskaper och låg ytspänning som ingen annan oljeprodukt kan uppvisa.

Oljan penetrerar och binder betongen eller bruket vilket effektivt förhindrar dammbildning.

Oljan är övermålningsbar med de flesta färgtyper, men en viss försiktighet bör iakttas vid målning med färger innehållande starka lösningsmedel (typ Xylén) eftersom dessa kan lösa eventuell överskottsolja på ytan varvid färgsläpp uppstår.

Spädningsmedlet i **JUPEX BETONGSKYDD** består av Normalparaffin som inte är klassat och därför inte kräver några speciella skyddsåtgärder vid målning inomhus. Men god ventilation vid målning bör iakttas.

Vid målning i nyproduktion måste underlaget vara färdighärdat så att ingen fukt kvarstår.

Eventuellt överskott av olja torkas bort inom en timme efter oljning så att inte skinnbildning uppstår.

TEKNISK INFORMATION

Bindemedel:	Vegetabiliska oljor (huvudsakligen Tungoil)
Volymtorrhalt:	Ca. 45-50 %
Spädningsmedel:	N-paraffin C10-C13, ca. 50 %
Åtgång:	6-10m ² /liter beroende på underlagets täthet
Torktid:	Ca. 3-4 timmar vid 18°C
Brandskydd:	Självantändningsrisk i trasor och porösa material
Rengöring:	Händer rengörs med såpa och vatten. Verktyg i WIBO Spädning/Rengöring alt. lacknafta.